

Navodila za vzdrževanje ročno izdelanih opečnih tlakovcev zaščitnih z voščenim oljem Naturhaus

Zaščita opečnega tlakovca z voščenim oljem

Zelo dobra izbira zaščitnega premaza opečnih tlakovcev so naravna voščena olja. V kombinaciji z naravno glino smo tako v bivalni prostor vgradili popolnoma naravne surovine, kar pozitivno vpliva kvaliteto bivalnega prostora. Gre za kombinacijo staranega lanenega olja in čebeljega ter karnaube voska, ki ob svoji naravni osnovi nudi še odporno zaščito ter praktičen nanos premaza na opečne tlakovce.

Ko je opečni tlakovec popolnoma suh in očiščen, je pripravljen, da ga zaščitimo pred umazanijo, vodo in mastnimi madeži. Z zaščito si olajšamo redno vzdrževanje površin.

Voščena olja nanašamo v tankih slojih. Za nanos lahko uporabimo valček, čopič, gobico ali pa čisto preprosto krpo iz blaga.

Za popolno zaščito bodo trije premazi že dovolj. Prvega lahko izvedemo že pred fugiranjem, s čemer bo odstranjevanje fugirne mase precej enostavnejše. S fugiranjem pričnite preden se tanki premaz posuši.

Pazite, da vse premaze nanašate v tankih slojih. V primeru, da ga nanesemo preveč se površina suši dlje časa in postane občutljiva.

Premaz z voščenim oljem Naturhaus je v primeru tankega nanosa suh v osmih urah in pohoden. Z zaščitnimi ponjavami ga pokrijmo po treh dnevih sušenja. Popolno trdnost premaz pridobi 14 dni po nanosu.

Tlakovec je tako položen in zaščiteno ter pripravljen služiti Vam in prihodnjim generacijam še dolgo časa.





Vzdrževanje

Kot vsako pohodno površino je tudi ročno izdelan opečni tlakovec treba redno vzdrževati. Pogostost vzdrževanja je odvisna predvsem od frekvence uporabljanja pohodne površine.

Redno čiščenje površin

Priporočamo čiščenje površin s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo negovalna olja za oljene ali voskane površine. Na trgu je več primernih proizvodov. Priporočamo proizvod Clean & Polish, Naturhaus, ki vsebuje le naravne sestavine s čemer smo ohranili naravno sestavo naše talne obloge. Ob uporabi različnih sredstev sledimo navodilom proizvajalcev.

25-50 ml sredstva Clean & Polish dodamo 4 litrom tople vode. Tla brišemo z le rahlo navlaženo krpo. Trdovratne madeže odstranimo z nerazredčenim Clean & Polish čistilnim sredstvom in obrišemo s toplo vodo.

Opozorilo: Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih pripomočkov, kot so jeklena volna, grob brusni papir, noži, strgala itd.



Osveževanje oljne ali voščene zaščite opečnega tlakovca

Da bi ohranili prvotni videz opečnih tlakovcev ter njegovo odpornost, občasno obnovimo vrhnji sloj zaščitnega premaza. Priporočamo zaščito z negovalnimi tekočimi voski. Lahko uporabimo številne negovalne tekoče voske kot so pripravki za nego parketa (Emsal, Pronto, Filla). Za ohranitev naravne kemične strukture zaščitnih premazov pa priporočamo proizvod podjetja Naturhaus, Bodenmilch, ki z naravnimi sestavinami obnovi vrhnji sloj zaščitnega premaza. Ob negi bo površina odbojna za vodo in umazanijo. Hkrati bo delovala antistatično.

Ko se površina obriše z vlažno krpo, s čemer odstranimo prašne delce, se opečni tlakovec pobriše še z raztopino tekočega voska za nego tal in vode v razmerju, ki ga določa proizvajalec. Bodenmilch, Naturhaus, mešamo s toplo vodo v razmerju 1:5 do 1:10. Dodan tekoči vosek se posuši v nekaj minutah in je takoj pripravljen za hojo po površini.

Pogostost izvedbe postopka je odvisna od obremenitve talne obloge. V individualnem bivalnem prostoru (hiši) je priporočljivo osvežiti in s tem zaščititi pohodno površino 2-krat letno. Nekoliko bolj obremenjene talne obloge javnih površin pa vsaj vsako četrletje. V kolikor je površina že zelo potrebna nege lahko izvedemo poliranje površine z nerazredčenim negovalnim sredstvom Bodenmilch



Ob rednem vzdrževanju bodo opečni tlakovci dolgotrajno obdržali prvotni videz. V primeru, da bi po več letih uporabe, nepopolnega vzdrževanja in izrednih obremenitev bila nujna obnova osnovnega premaza, lahko izkoristimo značilno povezljivost voščenih olj, saj se le ta ne glede na starost spojijo s ponovno dodanimi voščenimi olji s čemer je ponovna obnova zaščite popolna. V teh primerih priporočamo ponovno uporabo voščenega olja Naturhaus v tankem sloju ali proizvodov za obnovo kot je Naturhaus Refresher, ki v primeru odpornih madežev lahko le te ob hkratni zaščiti tudi odstrani. Obnovo zaščite izvedite s strokovno usposobljeno osebo.